TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED

труды таллинского политехнического института

СЕРИЯ А

Nº 236

СБОРНИК СТАТЕЙ

236

ПО ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

XIV



TALLINNA POLOTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Ep. 6.7

C	E	РИ	R	A		N⁰	236	3.2. 2				1966
---	---	----	---	---	--	----	-----	--------	--	--	--	------

СБОРНИК СТАТЕЙ

по химии и химической технологии х1у

Таллин 1966

СОДЕРЖАНИЕ

I.	X.X. Хедряев. Применение экстранции для концентрирования микроэлементов в анали-	
2.	зе природного сульфида свинца	3
	тического определения тантала в природных	TZ
3.	и проиниленаях сточных водах (соосодение)) Ю.А. Варвас, Л.И. Тюрн. Изучение поли- кристалических соединений А ^П В ^{УI} (Сооб-	12
	цение 1)	19
4.	Ю.А. Варвас, Л.И. Тюрн. Изучение поли- иристаллических соединений А ^П В ^{УI} (Со-	
	общение П)	31
5.	I.И. Терн, D.A. Варвас. Изучение поли- иристеллических соединений АП В УІ	il de la
	(Сообщение Ш)	39
6.	Л.И. Тюря. Изучение поликристаллических	
7	СОСАННСНИК А В (СОООЩЕНИЕ ЦУ)	47
	окисление пронана состатование в состатитическое	51

Traduelik Traduelik Sadusto Akadeen

CTP.

TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИСТУТА

СЕРИЯ А № 236 1966

YAK 543.849

Х.Х. Хедреярв

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКЦИИ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В АНАЛИЗЕ ПРИРОДНОГО СУЛЬФИДА СВИНЦА

І. Введение

Целью данной работи является изучение возможностей количественного определения таллия, индия, галлия, сурыми и олова в эстонских галенитах (PbS). Для одновременного определения этих элементов в геологических объектах часто используют, спектральный анализ. В данном случае прямое спектральное определение затруднительно из-ва малого содержания этих элементов. Портому принлесь искать способы для повышения чувствительности анализа.

Для определения жеталлов в пределах концентрании 10⁻⁶ -10⁻³% возможно сочетать спектральное определение с химическим концентрированием определяемых элементов. Химическим методом концентрирования достигается отделение микровлементов от главного компонента и получение гомогенного концентрата микроэлементов.

Широко используют для концентрирования микроэлементов экстраницы срганическимы растворителями.

Экстракционный метод позволяет:

I) одновременно концентрировать большое число элементов,

2) получать концентрат в женательной форме,

3) применять остаточную водяную фазу для дальнейшего анелиза. Экстракционный метод можно применять также для концентрирования микроколичеств таллия, индия, галлия, суръмы и олова в сульфиде свинца. Названные элементы экстрагируются кислородсодержащими растворителями из растворов галогенидов в виде комплексных металлгалогенидных кислот, в которые металл входит в составе анионной части.

Природный сульфид свинца (галенит) растворяется в хлористоводородной и бромистоводородной кислотах. Особенно эффективным растворителем для галенита являётся последняя, очевидно, из-за образования устойчивого свинцово-бромистого комплексного соединения [I].

Экстракция металлов из водных растворов бромистоводородной кислоты изучена Боком и др. [2]. Они исследовали экстракцию диэтиловым эфиром из 0, I молярных растворов элементов.

В большинстве случаев результаты, полученные для относительно концентрированных растворов, можно распространить также на ультрамалые концентрации. Этот факт имеет существенное значение для аналитического концентрирования. Однако коэффициент распределения элемента не остается постоянным, если при изменении концентрации состав соединений в органической и водной фазах меняется. Поэтому желательна экспериментальная проверка возможности использования экстракционной системы в случае разбавленных растворов извлекаемых элементов.

В данной работе изучено распределение таллия, индия, галлия, суръмы и олова при извлечении их из бромистоводородного раствора диэтиловым эфиром, если концентрация названных элементов около 10⁻⁵М.

Результаты исследования регистрировались спектрографически. При этом служило аналитическим сигналом почернение спектральной линии исследуемого элемента. Почернение в области нормальной экспозиции фотоэмульсии пропорционально интенсивности спектральных линий и, следовательно, также концентрации элемента.

2. Экспериментальная часть

опнта. К 15 мл раствора бромистого Ход водорода прибавляют растворы изучаемых элементов и 15 мл диэтилового эфира. Раствор встряхивают в узкогорлой колбе объемом 50 мл. После расслаивания эфир переводят пипеткой в другую колбу и встряхивают с 10 мл бромистоводородной кислоты такой же нормальности. Промытый эфирный слой переводят в кварцевую чашку. добавляют 25 мг смеси из графита и хлористого калия (9:1). Эфир выпаривают под нагревательной лампой. Полученный KOHцентрат помещают микрошпателем в отверстие графитового электрода. Диаметр электрода 6 мм. диаметр отверстия 2,5 мм. Контрэлектродом служит графитовый стержень, конец которого заточен на конус. Расстояние между электродами 4 мм. Источником возбуждения спектра служит дуга переменного тока (10 а). питаемая от генератора ДГ-2. Время экспозиции 45 сек. Спектры регистрировались при помощи кварцевого спектрографа средней дисперсии ИСП-28 с трехлинзовым конденсором. Ширина промежуточной диафрагмы 3.2 мм. Спектры фотографировали Ha фотопластинках СП-2 чувствительностью 16 ед. ГОСТ. Почернения спектральных линий фотометрировали на микрофотометре МФ-2. Используемые аналитические линии приведены в таблице I.

Таблица І

Элемент	λ, Å	Для 10 ⁻⁵ м раст- воров элементов	Литератури для 10 ⁻¹ м элемен	ные данные [2] растворов нтов
and the states	a superstand in the second	4 H HBr	4 н HBr	5 H HBr
Tl (II)	2918,32	99,0	99,9	the period
In (II)	2932,62	99,9	99,9	99,4
Ga (II)	2500,19	55,5	54,8	96,7
Sb (II)	2877,92		14,9	9
Sb (J)		50,I		95,4
Sn (II, IY)	2913,54	89,8	84,6	78,0

Содержание элементов в эфирной фазе после экстракции из бромистоводородного раствора



Фиг.1. Влияние концентралан бромистоводородной кислоты на извлечение элементов диэтиловым эфиром из бромистоводородной кнопоты

На фиг. І представлено распределение таллия, индия, галлия, сурьмы и олова между органической и водной фазами при разных концентрациях бромистоводородной кислоты. Концентрация элементов в исходном водном растворе I.10⁻⁵ г-ион/л.Названные элементы экстрагируются из бромистоводородной кислоты в достаточно широкой области концентрации кислоты. Понижение экстракции при концентрации выше 4,5 н объясняется ростом растворимости диэтилового эфира в бромистоводородной кислоте. Уменьшение объема эфирной фазы при повышении концентрации бромистоводородной кислоты представлено на фиг. 2.



Фиг.2. Уменьшение объема эфирной фазы в зависимости от концентрации бромистоводородной кислоты

Наличие двух максимумов на экстракционной кривой для суръмы (фиг. I), вероятно, вызвано изменением состояния валентности в процессе экстракции.

По данным Бока и др. [2] из кислоты низкой концентрации экстрагируется только сурьма (Ш), а сурьма (У) образует труднорастворимые соедикения. Дальнейшее понижение экстрак-

7

цин суръмы (Ш) объясняется образованием плохо экстрагирурщих [SbCl₅]²⁻ и [SbCl₆]³⁻ вместо гидролизованных форм [3]. Окисление ионов суръмы в процессе экстракции вызвано малыми количествами брома в бромистоводородной кислоте.

Количественная сторона экстранции характеризуется процентным распределением элементов между фазами. Для винснения этого используют эталонные образам на основе графит + 10% хлористого калия, содержащие известные количества определяемых элементов. Результаты хорожо согласуются с литературными данными для 0,1 молярных растворов элементов.

Результаты приведены в таблице І.

Так как экстранция микроэлементов при анализе сульфида свинца производится на фоне больного количества ионов свинца, необходимо вняснить влияние последних на характеристики экстранции микрокомпонентов.

Выяснилось, что вид характеристик (фиг. I) под действием большого количества свинца не изменяется. Влияние макрокомпонента явилось главным в изменении скорости наступления равновесия процесса. Проводили опыты, где изменили время встряхивания образцов. На фиг. 3 и 4 изображены кривые, карактеризующие количество элемента, переходящее в органическую фазу в зависимости от времени встряхивания образца.

Для большинства элементов присутствие большого количества ионов свинца уменьшает скорость наступления равновесного состояния экстракции. Исключением является сурьма, скорость экстракции которой растет. По-видимому, протекают рядом с чисто экстракционными процессами, т.е. распределением между двумя фазами, также другие процессы, которые связаны взанимым реагированием веществ и образованием новых соедишений в той или другой фазах.

Полученные результаты позволяют применнть экстракционный метод концентрирования для повышения чувствительности спектрального определения таллия, индия, галлия, сурьмы и онова в галените. При этом следует соблюдать следующие условия:

I) наиболее подходящим для экстранции является 4,7-5,0 н

8



Фиг.3. Зависимость экстракции от времени: 1-галлий, 2-индий, 3-сурьма. 4-таллий, 5-слово





раствор бромистоводородной кислоты, из которой извлекается максимальное количество данных элементов с достаточно высокой степенью извлечения,

2) для обеспечивания полноты извлечения необходимо применять достаточно долгое время встряхивания,

 для повышения выхода микроэлементов следует использовать многократное встряхивание с новыми порциями растворителя.

Схема анализа галенита. Іггаленита (PbS) растворяют при слабом нагревании в 15 мл 4.7 -5.0 н раствора бромистоводородной кислоты. К раствору прибавляют равный объем диэтилового эфира и встряхивают IO минут. После расслаивания слой эфира переводят в другую колбу. Экстранцию повторяют со свежими порциями эфира три раза, Эфирные слои соединяют и встряхивают в течение 2 минут с 10 мл 4,7 н раствора бромистоводородной кислоты. Промытый слой эфира переводят в кварцевую чашку, добавляют 25 мг графита с 10%-ной добавкой хлористого калия. Эфир выпаривают и полученный остаток помещают в отверстие графитового электрода. Полученные концентраты спектрографирурт по указанным выше условиям. Спектральный анализ концентрата всдут по эталонам. Эталоны приготовляют на основе чистого сульфида свинца из точных растворов элементов. Эталоны проходят все этапы процесса концентрирования; описанного BHне. Таким образом можно учитывать возможные систематические ошибки во всей процедуре. Имеются в виду именно 38грязнения, которые вносятся реактивами и посудой, а Takже потери в процессе экстракции и выпаривания. По эталонам строят градуировочные графики в координатах lq J - lq C. Полученные графики изображены на фиг. 5.

Использованные для анализа спектральные линии и полученные чувствительности анализа приведены в таблице 2.

Воспроизводимость результатов анализа определяют по эталонным образцам.

IO



Фиг.5. Градуировочные графики для определения микроэлементов в галените: 1-галлий, 2-индий, 3-таллий, 4-олово, 5-сурьма

Таблица 2

Спектральное определение таллия, индия, галлия, сурьмы и олова в сульфиде свинца

Элемент	λ , Å	Ввято, %	Получено,%	Откло- нение,	Наименьшая определяе- мая концен- трация. %
n	2918,32	5,0.10-4	5,1.10 ⁻⁴ 4,7.10 ⁻⁴ 5,2.10 ⁻⁴	+2 -6 +4	1,0.10-4
In	3039,36	5,0.10-4	5,0.10 ⁻⁴ 5,4.10 ⁻⁴ 4,8.10 ⁻⁴	0 +4 -4	9,2.10 ⁻⁵
Ga	2943,64	5,0.10-4	4,8.10 ⁻⁴ 5,1.10 ⁻⁴ 5,1.10 ⁻⁴	-4 +2 +2	8,3.10 ⁻⁵

II

I	2	3	4	5	6
Sb	2877,92	I,0.I0 ⁻³	1,05,10 ⁻⁸ 1,02.10 ⁻³ 9,3.10 ⁻⁴	+5 +2 -7	5,0.10-4
Sn	2839,99	I,0.I0 ⁻³	1,0.10 ⁻³ 9,8.10 ⁻⁴ 1,0.10 ⁻³	0 -2 0	2,2.10-4

3. Выводы

Метод экстракции диэтиловым эфиром из бромистоводородной кислоты разрешает концентрировать микроколичества таллия, индия, галлия, сурьмы и олова и может быть использован для повышения чувствительности анализа при спектральном определении этих элементов в сульфиде свинца.

Литература

X.X. Хедренрв. Труды ТШИ, серия А, № 215, 121.
R.Bock, H.Kusche, E.Bock. Z. Anal. Chem., 138, 1953, 167.
Г.м. дакар. Канд. дисс., МГУ, 1963.

TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED

ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА С Е Р И Я А № 236 II

1966

УДК 543.849

Л.И.Пец, А.Д.Миллер

К ВОПРОСУ КИНЕТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАНТАЛА В ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОДАХ (Сообщение I)

Тантал принадлежит к числу элементов, для которых число чувствительных реакций определения весьма ограничено. Вероятно, по аналогии с ниобием [I], содержание тантала в природных водах вблизи соответствующих рудных месторождений порядка единиц микрограммов в литре воды. Чувствительность кинетического метода, предложенного К.Б.Яцимирским с сотрудниками [2], и основанного на катализе следами тантала реакции между перекисыю водорода и иодидом, порядка IO мкг в анализируемом объеме. Таким образом, даже для повышенных содержаний тантала необходимо предварительное концентрирование, как впрочем оно необходимо и для любого из описанных в литературе колориметрических определений.

В качестве коллектора был выбран карбонат кальция, с которым аналог тантала ниобий соосаждается (в присутствии небольшого количества дополнительного коллектора и коагулянта – Fe(OH)₃) почти на 100%. Для экстракционного отделения тантала от кальция (после растворения осадка СаСО₃) и мешающих микрокомпонентов использовали три-п-октилания^ж, образующий с танталом соединение, экстрагируемое органическим растворителем [4].

* TOA.

Экспериментальная часть

Соосаждение тантала с карбонатом кальция производили в 250 мл раствора по упомянутой методике, но с уменьшенными в четыре раза количествами компонентов осадителей (CaCl₂, Na₂CO₃, FeCl₃). Вес образующегося коллектора (CaCO₃)- 0,25 г. Предваритальными опытами с радиоактивным изотопом тантала -182 Та была установлена его степень соосаждения. В присутствии небольшого количества FeCl₃ (гидролизующегося в процессе осаждения) она оказалась равной 85-90% от введенного количества, при исходных содержаниях тантала в анализируемом объеме 2-20 мкг.

отделения макроколичеств кальция, а также вероят-Лля ных микропримесей, мешающих каталитическому определению тантала (железо, цирконий, гафний, торий, вольфрам) его 9Hстрагировали, после растворения коллектора и добавления трилона-Б, раствором ТОА в ксилоле. Трилон-Б подавлял экстракцию первых четырех элементов. Вольфрам не экстрагируется раствором ТОА. Попытка проводить экстракцию после растворения коллектора в HCl не удалась, т.к. значительные количества хлор-иона мешают экстракции. Описанная в литературе экстракция из сернокислого, щавелевокислого или виннокислого paствора в данном случае невозможна из-за образования труднорастворимых солей кальция. Приемлемым оказалось растворение карбоната кальция непосредственно в лимонной кислоте с добавлением избытка последней для доведения рН образующейся буферной смеси до 2,3-2,6. Действительно, при таком рН ЭКстранция проходила (также как в среде оксалата) почти Ha I00%.

После соосандения смещанный коллектор отделяли от фильтрата и растворяли в IO мл 35% лимонной кислоты, переносили в делительную воронку. добавляли 2 мл 0,15 м раствора трилона-Б, 5 мл 0,1 м раствора ТОА в ксилоле и экстрагировали IO минут.

Экстракт дважды промывали равными объемами воды, затем проводили реэкстракцию. Предварительные опыты показали, что реэкстракция кислотами способствует переходу в водную фазу заметных количеств ТОА, мешающих дальнейшему определению. Наилучтим реэкстрагентом оказался слабый раствор щелочи. содержащей цитрат-ион (смесь равных объемов 0,005 н КОН и 0.001 н лимонной кислоты). Реэкстракцию проводили дважды. добавляя по 3,5 мл указанного раствора. Реэкстракт трижлы промывали ксилолом (по 2,5 мл) для удаления следов ТОА, затем добавляли соляную кислоту до pH I, органическую кислоту (цавелевую, винную[#] или лимонную[#]) до концентрации 0,01 м и оставляли раствор на I час. Отфильтровывали через бумажный фильтр, промытый HCl , добавляли раствор иодида калия ДО концентрации 6°10⁻⁴м. В экончательном варианте методики добавляли раствор хлористого алюминия до I.85°10⁻²м. Термостатировали предварительно 15 мин при 20°, затем добавляли перекись водорода до концентрации 6•10-4м. Общий объем раствора 10 мл. Дальнейший ход реакции осуществляли по методу фиксированного времени, хотя и менее точному, чем метол тангенсов, но позволяющему вести ряд определений одновременно. Удобным оказался 20-минутный период термостатирования (20°).

Для определения глубины протекания реакции между перекисью водорода и иодидом, по истечении установленного времени (20 мин.), выделяющийся элементарный иод экстрагировали (время экстракции 40 сек.) 2 мл четыреххлористого углерода. Определение проводили на электрофотоколориметре ФЭК-М. Однако колориметрирование очень слабых растворов иода B ССІ, неудобно, т.к. приходится работать в области оптической плотности, в которой измерение на колориметре производится со значительной погрешностью. Поэтому была исследована возможность реэкстракции иода из органического DACTBOрителя в водный раствор крахмала и иодида калия с последующим определением оптической плотности водного раствора образующегося иодокрахмального комплекса. Примененный приём обеспечил хорошую воспроизводимость. В таблице привелены

* Ранее было установлено каталитическое действие оксалатного комплекса тантала 2. Нами найдено,что тартратный и цитратный комплексы действуют аналогично. Большой избыток любой из указанных числот подавляет катализ. сравнительные данные по обоим способам.

Таблица І

har the second	Раствор	CCl ₄	Иодокр ный ре	ахмаль- экстракт	Примечание
Хлористые опыты Опыты в пои-	0,016;	0,017;	0,12; 0,12;		Иодокрахмаль- ный реэкст- ракт фотомет-
CYTCTBMM Ka-	0,026;	0,027;	0,24;	0,22;	рировали с зеленым свето-
(Ta)	0,026;	0,027;	0,22;	0,23;	фильтром (λ эфф = 520 ммк)

Сравнение оптических плотностей

В связи с тем, что реакция очень чувствительна к различным небольшим изменениям условий, для построения rpaдуировочного графика использовали не оптические плотности. а отношение оптических плотностей растворов, содержащих тантал, к оптической плотности холостого опыта. Так как холостой опыт ставился всегда одновременно с серией проб. небольшие отклонения в условиях при повторении опытов элиминировались. Изучение различных факторов, влияющих на кинетическое определение, также производилось главным образом при использовании зависимости Дпр - концентрация тантала.

Необходимо отметить, что разработанная в таком виде методика, обладая известными преимуществами, все же не обеспечивает желательной чувствительности, несмотря на предварительное концентрирование тантала. Лействительно, определяемый минимум тантала около IO мкг в анализируемом объеме с учетом концентрирования ~ 40 мкг/л. Этого, вероятно, достаточно для анализа сточных вод фабрик. перерабатывающих руду, но не для природных вод. Однако казалось ВОЗМОЖНЫМ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛОния путем повышения каталитической активности тантажа.присутствующего в растворе. В работе [5] было показано. **TTO** тантал является катализатором и в отсутствии комплексообразователя. Но только при высоких и низких значениях DH. когда наиболее вероятно коллондно-дисперсное COCTORHNO

частиц. В то же время в растворах с величиной рН порядка 4,6-5,6 (изоэлектрическая область значений рН для гидроокиси тантала) каталитическая активность тантала падает до нуля. Присутствие комплексообразователя препятствует полимеризации, но при этом вероятно, что избыток комплексообразователя должен блокировать активные (неполимеризованные) частицы, снижая степень каталитического действия. Последнее косвенно подтверждается даннымя [2], по которым каталитическая активность тантала в присутствии щавелевой кислоти находится в прямолинейной зависимости от кислотности раствора (в пределах 10⁻² - 10⁻¹и HCl), что может быть объяснено в соответствии с законом действующих масс СНИХением доли ионов C₂O_h²⁻ при повышении концентрации водородных ионов. При изучении каталитического влияния титана на реакцию между тиосульфатом и перекисью водорода было найдено [6], что большой избыток щавелевой кислоты подавляет катализ (как и в нашем случае), а добавление соли металла, связывающего оксалат, повышает ес.

В работе [2] установлено (и подтверждено нашими опытами), что алюминий и кальций при концентрациях 10⁻³м не влияют на скорость реакции иодид-перекись водорода, катализируемой цавелевокислым раствором тантала.



Фиг.1. Зависимость одтической плотности от концентрации алюминия в растворе:

> 1) - холостой опыт; 2) - 2 мкг тантала; 3) - 4 мкг тантала -) - 8 мкг тантала

Мы исследовали влияние больших концентраций алиминия и кальция и получили положительный результат. На фиг.I показана зависимость оптической плотности модкрахмального комплекса от концентрации алюминия в растворе. Из фигуры видно, что оптические плотности растворов, содержащих тантал (даже в количестве 2 мкг), отличаются от оптической плотности раствора холостого опыта, начиная с концентрации Al около I·10⁻²м. Этот факт исследован в последующей работе.

Выводы

I. Предложен способ концентрирования тантала в весьма разбавленных растворах, с целью его определения в природных и промышленных водах. Соосаждение с карбонатом кальция и последующее отделение с помощью экстракции три-п-октиламином в присутствии трилэна-Б делают метод селективным и дают возможность применить кинетическое окончание определения.

2. При использовании реакции перекись водорода-иодид, катализируемой следами тантала в определяемом минимуме IO мкг в анализируемом объеме, чувствительность определения 40 мкг/л Та. Показано, что чувствительность может быть повышена путем связывания избытка комплексообразователя.

Литература

- I. А.Д. Миллер. Определение микроколичеств ниобия, бериллия и падмия в природных водах и вытяжках из рыхлых отложечий при геохимических поисках руд. ОНТИ ВИТР, Ленинград, 1965.
- К.Б. Яцимирский, О.М. Дробышева, В.И. Ригин. Ж. анал. химии 14,60 (1959).
- 3. А.Д. Миллер, Р.И. Либина. Ж. прикл.химии, 32, 2624(1959).
- 4. А.Н. Невзоров, Л.А. Бычков. Ж. анал.химии, 19, 1336 (1964).
- 5. К.Б.Яцимирский, Р.П. Морозова. Изв.высш.уч.завед, химин и хим.технол. 1044 (1963).
- А.К.Бабко, В.А.Литвиненко. Укр.хим.журн. 29.518, 1300 (1963).

TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED TPYJA TAJANHCKOFO HOJNTEXHNYECKOFO NHCTNTYTA

C	E	P	N	R	A	₩ 236	I966
							owners where the party of the p

JAK 621.315.592.3

Ю.А.Варвас, Л.И.Тюрн

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ А^П В^{УІ} (Сообщение І)

I. Легирование селенида кадмия хлором и медью или серебром

Из поликристаллических соединений А^П В^{УI} нами рассматриваются CdS, CdSe и их гибриды, представляющие интерес как фоточувствительные материалы для изготовления детекторов излучения, находящие широкое применение в фотоэлектронной аппаратуре.

Выбор объектом измерения поликристаллических материалов объясняется, в первую очередь, интересами массовото производства фотопроводников: высокий % выхода и управляемость характеристиками выгодно отличают их от соответствующих монокристаллов.

Тормозящим обстоятельством более широкого применения поликристаллических фотоприемников явились несколько меньшая их фоточувствительность, и более высокая инерционность.

Рядом наших работ будет показано, что эти недостатки – результат исключительно недостаточной разработанности технологии – могут быть устранены технологическими режимами и выбором активаторов.

Методы приготовления и фотоэлектрические свойства поликристаллического спеченного Cd Se рассмотрены в сравнительно немногочисленных работах [I-7].

Настоящая работа посвящена изучению введения в (d Se различных активирующих примесей (Cl - донор, Ag и Cu акцеиторы) и создания необходимых предпосылок активизации. Эффективность действия активаторов оценивалась измерением некоторых фотоэлектрических характеристик.

Целью при этом являлось определение концентраций Сl и Сu или Cl и Ag, обеспечивающих наибольшую фоточувствительность и кратность (т.е. отношение проводимости при 200 лк к темновой проводимости, измеряемой через 30 секунд после выключения света).

Исходным материалом для изготовления исследуемых образцов служили Cd Se "для люминофоров" или "для полупроводников", содержащих, однако, значительное количество примесей, в особенности кислорода в виде Cd SO₄.

Так как внедрение примесей Ag или CU и Cl предполагалось вести при высокой температуре (I200⁰K) в запаянных кварцевых ампулах, то пришлось избавиться от примесного кислорода, так как последний реагирует с Cd Se согласно:

$$\operatorname{Cd} \operatorname{SO}_{4}^{(\mathrm{T})} + \frac{4}{3} \operatorname{Cd} \operatorname{Se}^{(\mathrm{T})} = \frac{4}{3} \operatorname{Cd} \operatorname{O}^{(\mathrm{T})} + \operatorname{SO}_{2}^{(2)} + \frac{4}{3} \operatorname{Se} \operatorname{O}_{2}^{(2)} \cdot \tag{4}$$

При этом образуется большое количество газообразных продуктов, которые повышают давление в ампуле и выводят ее из строя. Кроме того, из примесного Cd SO4 при легировании может внедряться в решетку Cd Se неконтролируемое количество кислорода.

Для устранения кислорода Cd Se обрабатывали в токе водорода и паров селена согласно:

$$Cd SO_4^{(T)} + \frac{4}{2} Se_2^{(2)} + 5H_2 = Cd Se^{(T)} + H_2 S^{(2)} + 4H_2 O^{(2)}, \qquad (2)$$

$$\operatorname{Cd} S^{(T)} + \frac{4}{2} \operatorname{Se}_{2}^{(2)} + \operatorname{H}_{2} = \operatorname{Cd} \operatorname{Se}^{(T)} + \operatorname{H}_{2} S^{(2)} \quad . \tag{3}$$

Для реакций (I) до (3) рассчитанные потенциалы Гиббса ΔG_T приведены на фиг. I.

Как видно из фиг. I, условия для протекания реакций (2)и (3) термодинамически благоприятны, чем и осуществляется очистка исходного материала от связанного кислорода и превращение сернистых соединений в селенистые.



Фиг.1. Потенциалы Гиббса ΔGr для реакции (1) до (9)

Как показывается ниже, применяемый метод очистки позволяет одновременно произвести и внедрение Ag (или Cu) в Cd Se. Предполагается, что в процессе легирования Cd Se с солями Ag или Cu образуются их селениды, которые затем внедряются в кристаллическую решетку Cd Se.

Для выяснения наиболее благоприятных условий образования селенидов серебра и меди рассмотрен ряд реакций, из которых термодинамически более выгодные следующие:

Образование селенида серебра:

Ag NO₃^(r) +
$$\frac{4}{4}$$
 Se₂⁽²⁾ + 3H₂ = $\frac{4}{2}$ Ag₂ Se^(r) + $\frac{4}{2}$ N₂ + 3H₂O⁽²⁾. (4)

Образование медь(І)селенида:

$$\operatorname{Cu} \operatorname{SO}_{4}^{(7)} + \frac{4}{4} \operatorname{Se}_{2}^{(2)} + 5 \operatorname{H}_{2} = \frac{4}{2} \operatorname{Cu}_{2} \operatorname{Se}^{(7)} + \operatorname{H}_{2} \operatorname{S}^{(2)} + 4 \operatorname{H}_{2} \operatorname{O}^{(2)}, \tag{5}$$

$$\operatorname{Cu}\operatorname{Cl}_{2}^{(7)} + \operatorname{Cd}\operatorname{Se}^{(7)} = \frac{4}{2}\operatorname{Cu}_{2}\operatorname{Se}^{(7)} + \operatorname{Cd}\operatorname{Cl}_{2}^{(7)} + \frac{4}{4}\operatorname{Se}_{2}^{(2)}$$
(6)

$$\begin{aligned} & \text{Cu } \text{SO}_{4}^{(\text{T})} + \frac{1}{2} \text{Se}_{2}^{(2)} + 5 \text{H}_{2} = \text{Cu } \text{Se}^{(\text{T})} + \text{H}_{2} \text{S}^{(2)} + 4 \text{H}_{2} \text{O}^{(2)} , \qquad (7) \\ & \text{Cu } \text{Cl}_{2}^{(\text{T})} + \text{Cd } \text{Se}^{(\text{T})} = \text{Cu } \text{Se}^{(\text{T})} + \text{Cd } \text{Cl}_{2}^{(\text{T})} , \qquad (8) \end{aligned}$$

$$\frac{4}{2}Cu_2Se^{(T)} + \frac{4}{4}Se_2^{(C)} = CuSe^{(T)} \cdot$$
(9)

ΔG_T, рассчитанные для реакций (4) до (9), приведены на фиг. 1.

Образование медь(П)селенида является термодинамически более благоприятным, чем медь(І)селенида. Следовательно, при легировании Cd Se солями меди в кристаллическую решетку должен внедряться главным образом двухвалентный ион меди.

Но существование двухвалентной меди в Cd Se проблематично, так как достаточно малых количеств кислорода при температуре опыта для превращения меди в одновалентнув.

Образованный Aq₂Se легирует Cd Se:

$$Ag_2Se + 2e^- + \frac{4}{2}Se_2^{(2)} = 2Ag_{Cd}^- + 2CdSe$$
 (40)

При этом серебро внедряется в. CdSe и заменяет кадмий в узле кристаллической решетки, образуя акцептор Agrd.

медь(I)селенид и медь (П)селенид легируют Cd Se

$$Cu_2 Se + 2e^- + \frac{4}{2} Se_2^{(2)} = 2Cu_{cd}^- + 2Cd Se$$
 (H)

с образованием акцептора и

$$Cu Se = Cu_{cd} + Cd Se$$
(12)

с образованием нейтральной примеси.

Внедрение хлора из солей в кристаллическую решетку CdSe можно изобразить следующим образом:

$$\operatorname{Cd}\operatorname{Cl}_2 = 2\operatorname{Cl}_{\operatorname{Se}}^+ + 2\operatorname{e}^- + \operatorname{Cd}\operatorname{Se} + \frac{4}{2}\operatorname{Se}_2^{(2)} \cdot$$
 (f3)

При этом хлор заменяет селен в узле кристаллической реметки Cd Se , образуя донор Cl⁺_{Se}.

Для проведения опытов к исходному Cd Se добавляли растворы солей серебра или меди, высунивали, загружали в кварцевую ампулу и нагревали около 1000⁰К в токе водорода и паров селена (схема установки фиг. 2). В этом процессе удаляли Cd S04 из исходного материала, внедряли Ag (или Cu) в кристаллическую решетку Cd Se. Серебром (или медью) активированный Cd Se легировали хлором, к полученному поролку добавляли Cd Cl₂ и загружали в кварцевую ампулу, эвакуировали при нагревании, запаивали под вакуумом и нагревали в электропечи при I200⁰K.



Фиг.2. а)Схема печи для очистки С. Se и введения акцепторов, б) распределение температуры в печи

Полученный порошок спрессовали под давлением 0,6 $\frac{1}{M^2}$ в таблетки диаметром 6 или 3 мм. Спрессованные таблетки подвергались спеканию в муфельной электропечи в атмосфере воздуха. Изменением температуры и продолжительности спекания добивались тонкой регулировки внедрения кислорода в CdSe. На спеченные таблетки наносили вакуумным испарением индиевые электроды. У полученных таблеток измеряли спектральное распределение фототока [8], интегральную чувствительность и темновой ток, инерционность и частотную характеристику [9, 10].

Применяемые концентрации серебра: 1.10⁻⁴ до 5.10⁻³, меди 1.10⁻⁴ до 1,5.10⁻³ (все концентрации даны в грамм-атомах на грамм-молекул (dSe). Концентрации хлора были взяты 1.10⁻⁴ до 1,5.10⁻¹. Здесь и дальше концентрации определялись по количеству добавленных примесей в шихту. Действительно внедренные концентрации примесей могут от них значктельно отличаться, так как в процессе спекания хлор большей частью возгоняется в виде (dCl₂; медь и серебро возгоняютоя в меньших маситабах. Смещение максимума спектральной чувствительности при увеличении вводимой концентрации серебра или меди связано с соответствующим увеличением внедрения серебра или меди в решетку CdSe. Расширение и некоторое смещение максимума, а также увеличение длинноволновой чувствительности при увеличении концентрации Cl связано, по-видимому, тем, что хлор способствует внедрению серебра (или меди) в решетку CdSe (фиг. 3 и 4).



Зависимость фототока от концентрации акцептора разбивается на три участка: при меньших и больших концентрациях акцептора образуется плато, при нромежуточных концентрациях более или менее резкий скачек, параметрически зависящий от концентрации донора (см. фиг. 5 и 6).

Максимальные концентрации Ag и Cu, превышение которых больше не изменяет фотопроводимости (определенный как $G_{\rm cp} = \frac{J_{\rm cp}}{J_{\rm c}} \frac{Ad}{AC}, b\frac{1}{S}$), около I,8.10⁻³ и I.10⁻³ соответственно. У таблеток CdSe: Cu: Cl с концентрацией Cu > 8.10⁻⁴ невозможно получить бор больше 10⁻⁹ – 10⁻⁸, в то время как у таблеток CdSe: Ag: Cl $G_{\rm p}$ »10⁻⁸ при концентрации Ag > 5.10⁻³.

Темновая проводимость таблеток Cd Se: Ag: Cl сравнительно низ-







Фиг. 6. Зависимость сото- и темновои проводамости 6 и 6 от концентрации Си. Спекание 800°, 900 сек:

1.
$$Cl = 1.10^{-3}$$
; 2. $Cl = 1.10^{-2}$; 3, $Cl = 1.10^{-1}$

кая, мало зависящая от концентрации Ag. Таблетки CdSe:Cu:Cl имеют резкую зависимость темновой проводимости от концентрации Cu, начиная с Cu = $I_{,6}.10^{-4}$ проводимость уменьшается быстро и при Cu $\approx 4.10^{-4}$ Goc< 10^{-12} .



Фиг.7. Зависемость С от концентрации С, спекание 800°, 900 сек: 1. Ag = 3,8.10⁻⁴; 2. Ag = 7,4.10⁻⁴



Фиг.8. Зависимость 6 от концентрации 00 опекание 800°, 900 сек: 1. Си=1,5.10⁻⁴; 2. Си=2,4.10⁻⁴; 3. Си=8.10⁻⁴ Соответствино можно получить кратность для таблеток Cd Se: :Ag: Cl 10³ до 10⁴, и в очень редких случаях 10⁵, а для таблеток Cd Se: Cu: Cl - 10⁷ до 10⁹.

Отсюда вытекает, что медь, внедренная в атмосфере H₂ + Se₂, является гораздо более активным акцептором, чем серебро.

Аналогично зависит фотопроводимость таблеток от концентрации донора (фиг. 7 и 8). Здесь расположение и высота скачка параметрически зависят от концентрации и природы акцептора. Влияние концентрации Cl на таблетки Cd Se: Ag: Cl сравнительно малое, а на таблетки Cd Se: Cu: Cl существенное.



Вариация режима спекания мало влияет на фотопроводимость таблеток (d Se: Ag: Cl (фиг.9), но имеет существенное влияиме на таблетки (d Se: Cu: Cl (фиг.10).

Сравнительно малое влияние режима спекания на фотоэлектрические параметры таблеток (d Se: Ag: Cl по сравнению с таблетками (d Se: Cu: Cl и данные термодинамических расчетов по образованию селенидов меди позволяют предполагать, что в прецессе легирования (d Se медью вначале внедряется двухвалентная медь, которая при последующих операциях, особенно в процессе спекания, переводится в одновалентную. Инерционность таблеток CdSe:Ag:Cl и CdSe:Cu:Cl убывает при увеличении концентрации акцептора (фиг. II).



Фиг.11. Зан	нсимости	инерцион	ности от
ние 800°К, 1. С. Se: Ад	нцентраци 900 сек. : СС	ин акцепто Cl =3,1.10 2. Col Se	ра.Спека-)-2. : Си : Сl

Частотние характеристики имеют обратную зависимость — о повышением концентрации Ag и Cu они увеличиваются. Начиная с концентрации Ag и Cu около 2.10³ и более, как инерционность, так и частотная характеристика больше не изменяются.

Изменение концентрации С1 сравнительно мало изменяет инерционность и частотную характеристику таблеток СС Se: Ag: C1. Изменение же концентрации С1 имеет существенное значение на инерционность и частотную характеристику для таблеток СС Se: Cu: Cl . Это влияние увеличивается с увеличением кон-

центрации СЦ (фиг. 12).



Таблетки Cd Se: Ag: Cl и таблетки Cd Se: Cu: Cl с одинаковыми интегральными чувствительностями имеют одинаковые инерционности (или же инерционность у таблеток Cd Se: Cu: Cl несколько меньше), несмотря на то, что их темновая проводимость сильно различается.

Максимальные частотные характеристики у таблеток Cd Se: Ag: Cl близки к 100%, а у таблеток Cd Se: Cu: Cl часто превышают 100%, доходя даже до 160-180%. Последнее означает, что амплитуда фототока при импульсном освещении превышает стационарный фототок при равных интенсивностях освещения.

Изменение режима спекания на инерционность и частотную характеристику таблеток Cd Se: Ag: Cl незначительное.

у таблеток Cd Se: Cu: Cl влияние режима спекания на инерционность и частотную характеристику существенное, и это влияние увеличивается с увеличением концентрации Cu.

Выводы

I. Разработан метод уменьшения концентрации связанного кислорода в Cd Se, путем обработки его в токе H₂ с парами Se₂.

2. Разработанный метод позволяет легировать Cd Se отдельно акцептором и донором.

3. В селениде кадмия медь является более активным акцептором, чем серебро.

4. Фотоэлектрические свойства таблеток CdSe: Ag: Cl определяются главным образом концентрацией Ag, влияние концентрацией Cl и режима спекания гораздо меньше.

5. Фотоэлектрические свойства таблеток Cd Se: Cu: Cl зависят главным образом от концентрации Cu и Cl, а также от режима спекания.

28

Литература

- I. P.Görlich, I.Heyne. Optik, 4, 2/3, 206, (1948).
- 2. E.Schvarz. Nature, 162, 614 (1948).
- 3. S.M.Thomsen, R.H.Bube. Rev. Sci. Instr. 26, 664 (1955).
- 4. Б.Т.Коломиец, А.О.Олеск. Электричество, 10, 71 (1962).
- 5. R.H.Bube. Proc. IRE, 43, 1836 (1955).
- 6. В.В.Сердюк, Т.Я.Сёра. ОТТ, 3, 7, 1961.
- 7. А.Ширвайтис. Уч. зап. Вильнюск.ун-т. матем. физ., 33, 3, 187 (1960).
- 8. Ю.А.Варвас, П.Л.Кукк. Труды ТПИ.серия А. №230, 101, 1965.
- 9. Ю.А.Варвас, П.Л.Кукк, А.М.Сталь, М.Г.Ляэтс. Труды ТПИ, серия А, 195,143 (1962).
- Ю.А.Варвас, В.Р.Хейнрихсен, П.Л.Кукк. Труды ТПИ, серия А, 195,155 (1962).



TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУЛЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

СЕРИЯ А № 236 1966

УДК 621.315.592.3

Ю.А.Варвас, Л.И.Тюрн

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АП ВУІ

(Сообщение П)

Легирование селенида кадмия в парах кадмия

Известно влияние высокотемпературной обработки CdS и CdSe [I...4] в парах кадмия на электропроводность этих веществ, однако данные о влиянии на фотопроводимость легированного материала почти отсутствуют.

В настоящей работе предпринята попытка восполнить этот пробел исследованием влияния кадмия в процессе легирования на фотовлектрические свойства поликристаллического Cd Se.

Влияние добавок Cd изучалось на системе Cd Se:Ag:Cl и Cd Se:Cu:Cl с добавлением в процессе легирования металлического кадмия от 5.10⁻⁵ до 8.10⁻² <u>г.ат.Cd</u> •

Из полученного материала изготовлялись таблетки и проводились измерения фотоэлектрических параметров согласно [5].

Согласно [5] в процессе легирования медь внедряется в кристаллическую решетку CdSe в виде двухвалентного иона, но может сразу переходить в одновалентный, реагмруя с кислородом

$$\operatorname{Cu} \operatorname{Se} + \frac{4}{2} \operatorname{O}_2 = \frac{4}{2} \operatorname{Cu}_2 \operatorname{Se} + \frac{4}{2} \operatorname{Se} \operatorname{O}_2^{(2)} \cdot \tag{1}$$

Пары металлического кадмия тоже способствуют переходу Ги²⁺ — Ги⁴⁺:

Cu Se +
$$\frac{1}{2}$$
 Cd⁽²⁾ = $\frac{1}{2}$ Cu₂ Se + $\frac{1}{2}$ Cd Se . (2)

Для реакции (I) и (2) рассчитанные потенциалы Гиббса $\Delta 6_7$ приведены на фиг. I, откуда видно, что реакция (2) может протекать в сторону одновалентной меди.



100 AG, <0

Внедрение хлора из хлоридов в кристаллическую решетку Cd Se можно изобразить следующим образом:

$$\operatorname{Cd} \operatorname{Cl}_2 = 2\operatorname{Cl}_{\operatorname{Se}}^+ + 2\operatorname{e}^- + \operatorname{Cd} \operatorname{Se} + \frac{4}{2}\operatorname{Se}_2^{(2)}$$
 (3)

и, так как внедрение хлора предполагалось вести в запаянных ампулах, можно ожидать, что образующиеся здесь пары селена препятствуют по принципу Ле Шателье прохождению реакции.

В присутствии паров Cd дополнительно протекает реакция (2)

 $Cd Cl_2 + Cd^{(2)} = 2 Cl_{se}^+ + 2e^- + 2 Cd Se$, (4)

которая способствует внедрению хлора в кристаллическую решетку Cd Se, повышая концентрацию донора. Следовательно, обработка активированного Cd Se в парах Cd позволяет применять более высокие концентрации акцептора.

Известно, что добавление меди к Cd Se смещает максимум спектральной чувствительности в длинноволновую часть [6, 7]. Как видно из фиг. 2, уже малые концентрации Cd, начиная с 5.10⁻⁵, смещают максимум спектральной чувствительности к более длинным волнам. Это дает основание предполагать, что обработка малыми концентрациями Cd несколько увеличивает активность меди, т.е. способствует ее переходу в одновалентную. В то же время наблюдаемое повышение интегральной чувствительности позволяет предполагать, что обработка материала парами Cd способствует внедрению хлора в решетку Cd Se.

Фиг.2. Зависимость спектральной чувствительности Cd Se : Cu: :CL при малых добавках Cd; Cu=5,8.10⁻⁴, CL = 3,1.10⁻² спекание 800[°]K, 900 сек: 1. Без добавок Cd, 2. Cd = 4,1.10⁻⁴, 3. Cd = 7,10⁻⁴





Фиг.3. Зависимость спектрально: чувствительности ColSs: Cu: Cl при больших добавках Col; Cu = 5,3,10⁻⁴, Cl = 3,1,10⁻²; спекание 800°K, 900 сек: 1. без добавок Col; 2. Col = 6,10⁻³; 3. Col = 4,10⁻²









Фиг.5. Зависимость фотопроводимости б и темновой проводимости бот конпентрации меди; Сl = 3,1.10⁻², спекаиме 800⁰K, 900 сек:

1. без добавох Cd ; 2. Cd = 2.5.10⁻²

• Фиг.6, Зависимость частотной характеристики q и времени нарастания фототока до 90% Субот станиомарного его значения) от концентрации Сы; Cl = 3,1,10⁻², спекание 800°К, 900 сек: 1. без добавок Col; 2. Col = 2,5.10⁻²

Фиг. 7. Зависимость \mathcal{O}_{0} от побавок Cd; спекание 800°K, 900 сек; 1. Cu =5,3.10⁻⁴, Cl =3,1.10⁻²; 2. Cu =5,3.10⁻⁴, Cl =11.10⁻²



Концентрации Cd > 2,5.10⁻³ вплоть до I,I.10^{-I} увеличивают интегральную чувствительность на I-3 порядка (фиг.3 и 5). Одновременно смещается максимум к длинным волнам и увеличивается длинноволновая чувствительность. Это дает возможность предполагать, что обработка парами кадмия способствовала внедрению как хлора, так и меди.

Фиг. 8. Зависимость G_{ϕ} от режима спекания: $C_U = 5,3.10^{-4}$, $C_U = 3,1.10^{-2}$ 1. без добавох Cd 2. Cd = 2,5.10^{-2} 10^{-6} 10^{-6} 10^{-6} 10^{-6} 10^{-6} 10^{-9} 1.0^{3} 8.10^{3} СЕК



Фиг.9. Влияние добавок Col на G_{Φ}^{+} материала Cd.50: f_0 : Cl Ag =1,1.10³, Cl =1,1.10⁻²: 1. без добавок Cd, 2. Cd = 1,1.10⁻²

Фиг.10. Влияние добавок Со на ү и Со таблеток Col Se: Яд: СС; Ag =1,1.10⁻³, CC =1,1.10⁻² 1. без добавок Соl, 2. Col = 1,1.10⁻²



Малое влияние режима спекания (фиг. 8) можно объяснить повидимому тем, что внедрялась одновалентная медь и при больших концентрациях хлора возгоняемый Cd Cl₂ образует вокруг таблетки нечто вроде защитной атмосферы от воздействия кислорода воздуха.

У таблеток из Cd Se: Ag: Cl добавление кадмия в процессе легирования порошка уменьшает интегральную чувствительность и немного увеличивает остаточные токи (фиг. 9). При этом уменьшаются частотные характеристики примерно на IO-20% и увеличиваются инерционности до 3-х раз (фиг. IO).

Изменение режима спекания имеет одинаковое малое влияние на свойства таблеток Cd Se: Ag: Cl, изготовляемых из материалов с добавлением кадмия и без него.

Малое влияние обработки материалов в парах (d y Cd Se:Ag:Cl и больщое влияние у Cd Se:Cu:Cl можно, по-видимому, объяснить тем, что обработка парами (d может изменить валентность Cu^{2+} в Cu⁴⁺, увеличить ее растворимость в Cd Se и также увеличить растворимость хлора в Cd Se.

Выводы

I. Добавление Cd уменьшает чувствительность Cd Se: Cu: Cl к изменениям режима спекания при средних и больших концентрациях Cl и Cu.

2. Добавление Cd позволяет получить большие фототоки при гораздо меньших концентрациях хлора, чем без него.

3. При одинаковых фототоках у таблеток из материала Cd Se: Cu: Cl с добавкой Cd инертность и остаточные токи в 2-4 раза меньме, чем у таблеток из материала Cd Se: Cu: Cl без добавок Cd.

4. Влияние добавленного Cd уменьмается при увеличении концентрации Cl.

Литература

I.	K, Hauffe, H.G.Flint. Ann. Phys. 15, 141, (1954).
2.	F.A.Kröger, H.J.Vink, I. van der Boomgaard, Z.Physik,
	203, 1, (1954),
3.	H.Tubota, H.Suzuki, K.Hirakaya. J.Phys. Soc. Japan,
	<u>15,</u> 1701, (1960).
4.	Ю.К.Вищакас. В сб. "Фотоэл. и оптич.явления в полупро-
	водниках". Киев, АН УССР, 74 (1959).
5.	Ю.А.Варвас, Л.И.Тюрн. См.наст.сборник стр. 19.
6.	В.В.Сердюк, Т.Я.Сёра. ФТТ, 3, 7,2166 (1961).
7.	R.H.Bube. Proc. IRE, 43, 1836, (1955).



ТАLLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

СЕРИЯ А № 236 1966

УДН 621.315.592.3

Л.И. Тюрн, Ю.А.Варвас

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ А^П В^{УІ} (Сообщение 3)

Сульфоселениды кадмия с примесью меди и хлора

Чтобы объединить положительные стороны как Cd S, так и Cd Se, можно использовать смещанные системи Cd S_XSe_{4-X}.Рывкин с сотрудниками [1,2], Федорус [3] и другие [4,5] показали, что Cd S и Cd Se дают непрерывный ряд твердых растворов Cd S_XSe_{4-X}, где X = I...О. При этом ширина запрещенной зоны E₆ зависит от состава линейно

$$E_{G} = x E_{G_{CdS}} + (1 - x) E_{G_{CdSe}}$$
(1)

Целью настоящей работы было изучение описанного метода [6] для получения чувствительных материалов из CdS и Cd Se для изготовления поликристаллических спеченных сульфоселенидов. Рассматривались две разновидности процесса в запаянных ампулах:

- а) обработка CdS в парах селена,
- б) получение твердых растворов Cd S_X Se_{4-X} в атмосфере их собственного пара.

Для обработки (dS в парах селена в процессе внедрения Cl добавляли металлический селен в количествах, дающих давление селена до I,8 Мн при температуре I230°K.

Для получения твердых растворов смешивали активированные медью порошки CdS и CdSe, которые затем легировали хлором [6].

Полученные результаты обсуждаются на основе изучения некоторых фотоэлектрических парамстров таблеток по [6].

I. Обработка CdS парами селена

Увеличение давления селена незначительно изменяет интегральную чувствительность и остаточные точки в сторону их уменьшения (фиг. I); T_{50} , T_{50} и T_{90} практически не изменяются, но T_{90} уменьшается более чем в пять раз. Одновременно увеличивается частотная характеристика γ (фиг. 2).





Фиг.2. Зависимость инерционности от паримонального давленмя селена: Си =1,15.10⁻³, Сℓ =4,1.10⁻², спекание 800⁰K, 1800 сек

При увеличении р_{Se} максимум спектральной чувствительности несколько сужается и смещается вправо. Максимум имеет типичный вид плато, свойственный сильнолегированному поликристаллическому сульфиду кадмия.



При нами использованном максимальном $p_{Se} = I_{,8} \frac{MH}{M^2}$, что соответствует добавлению селена примерно 3,2 атомного %, получается мирина запрещенной зоны по (I):

 $E_6 = 0,968.2,40 + 0,032.1,74 = 2,376$ э.в., чему соответствует граница собственного поглощения 524 нм, вместо 517 у чистого CdS, что и наблюдается на графиках, где резкое увеличение фоточувствительности выявляется при длинах волн ~ 520 и ~ 510 нм соответственно.

Это объясняется тем, что происходит реакция

$$\operatorname{CdS} + \frac{1}{2}\operatorname{Se}_2^{(2)} = \operatorname{CdSe} + \frac{4}{2}\operatorname{S}_2^{(2)}$$
 (2)

и в решетку CdS внедряется Se, образуя смешанный кристалл CdS_xSe_{4-x} с x = 0,968.

2. Получение Cd Sx Se4-х

При увеличении содержания Se в Cd S_XSe_{1-X}, начиная с концентрации 10%, т.е. X = 0,9, начинает падать интегральная чувствительность (при условии постоянства прочих факторов) (фиг. 4), одновременно падает и инерционность (фиг. 5). Это можно, по-видимому, объяснить тем, что Cd Se более чувствителен к большой концентрации меди.чем Cd S.



В случае CdS:CU:Cl оптимальной является концентрация меди I,I5.IO⁻⁴, при которой же таблетки CdSe:CU:Cl имеют очень малую фоточувствительность ($G_{cp} \approx 10^{-9}$), независимо от концентрации хлора [6].

С увеличением концентрации Cd Se начало максимума спектральной чувствительности смещается к более длинноволновой области (фиг. 6 и 7), ширина максимума сужается и вид максимума становится типичным для CdSe , т.е. почти исчезает горизонтальное плато максимума и небольшой отдельный максимум, соответствующий примесному уровню Cu в CdS при ~650 нм.



Длинноволновая чувствительность увеличивается с увеличением концентрации Cd Se, "красная граница" фоточувствительности смещается с 900 нм при X = 1,0 до I200...I300 нм при X = 0,00.

Длинные образования твердых растворов Cd S_X Se_{1-X} даны в таблице I.

Как видно из таблицы, совпадение хорошее.







Фиг.9. Зависимость инерционности от концентрации хлора системы $Cd.S_x.Se_{i-x-3}$ x=0,70, Cu =1,5.10⁻³, спекание 800^{0} K, 900 сек.

Фиг.10. Зависныюсть спектральной чувствательности оистемы Саб_х Se_{1-х} от концентрации хлора: Си =1,5.10⁻³, спекание 800°К, 900 сек, 1. Сt =4,1.10⁻², 2. Ct = 3.10⁻³



ТаблицаІ

Y	Вычислен	ный	Найден по данным фиг.6 и			
A	EĢ Э.B.	λ HM	E ₆ Э.В.	λ HM		
I.00	2.40	515	2,41	515		
0,99	2,39	519	2,40	516		
0,97	2,37	524	2,39	520		
0,90	2,33	533	2,34	530		
0,70	2,20	564	2,21	560		
0,50	2,07	599	2,07	600		
0,30	I,93	644	· I,9I	650		

3. Влияние концентрации хлора при Cd So,7 Se o,3

Увеличение концентрации хлора при прочих равных условиях увеличит интегральную чувствительность на 3 порядка и зависимость от концентрации хлора имеет типичную форму со скачком (фиг. 8) [6]. При этом уменьшается инерционность спада (фиг. 9); инерционность нарастания остается практически постоянной и частотная характеристика увеличивается. На графиках спектральной чувствительности тоже наблюдается некоторый сдвиг края поглощения, т.е. начало резкого повышения фоточувствительности (фиг. 10). Эти явления – уменьшение времени спада фоточувствительности и смещения края поглощения можно, по-видимому, объяснить тем, что увеличение концентрации хлора способствует внедрению Se и образованию твердого раствора [d Sx Se4-x.

выводы

I. Обработка CdS парами селена дает возможность получеиня Cd S_x Se_{4-x} со значениями x, близкими к I.

2. При обработке CdS парами селена можно сильно уменьинть инерционность спада фототока, не изменяя время нарастания. 3. Увеличение концентрации Cl способствует образованию Cd S_x Se_{4-x} и внедрению Cu в кристаллическую решетку.

4. Показано, что описанный в [6] способ для изготовления Cd Se годен и для получения сульфоселенидов.

5. Чувствительность системы Cd Sx Se_{1-х} к примесям возрастает с ростом концентрации Se.

6. Оптимальные концентрации примесей (Cu, Ag, Cl и т.д.) и режимы спекания системы Cd S_x Se_{4-x} зависят от x.

Литература

- Р.Ю. Хансеваров, С.М. Рывкин, И.Н., Агеева. ЖТФ, 28, 480, (1958).
- Р.Ю. Хансеваров, С.М.Рывкин, И.Н.Агеева. Сб. Фото-эл.и оптич. явления в полупроводниках. Киев, АН УССР, 95, (1959).
- 3. Н.И. Пивтрадин, Г.А.Федорус. Там же, стр. 85.
- 4. R.H.Bube. J.Appl. Phys., 35, 3, Part. 1,586 (1964).
- 5. С.Ибуки, М.Йосидзава, Т.Ясукова. "Мицубиси дэнки", 36,7, 888, (1962).
- 6. Ю.А. Варвас, Л.И.Тюрн. См. наст.сборник, стр. 19

TALLINNA POLÖTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУЛЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

СЕРИЯ А

胞 236

I966

УДК 621.315.592.3

Л.И. Тюрн

изучение поликристаллических соединений АП ВУІ

(Сообщение ІУ)

Легирование Cd Se: Cl одновременно двумя акцепторами Cu и Ag

Для летирования селенида кадмия часто применяется медь, реже серебро. Искодя из практических соображений целесообразно применять одновременно оба акцептора, так как этим путем можно сочетать их свойства.

Спрессованные и спеченные таблетки из поликристаллического (cd Se: Cu: Cl обладают большой фоточувствительностью и ни кой темновой проводимостью, но их параметры чувствительны к режиму изготовления и они не всегда обладают хорошей стабильностью.

Таблетки же из Cd Se: Ag: Cl обладают темновой проводимостью больше чем первые и менее чувствительны к технологическим режимам.

Для сочетания свойств этих материалов исследовалась система Cd S: (Ag + Cu): Cl.

Общая концентрация введенных акцепторных примесей принималась равной 5,3.10⁻⁴. <u>2. от. Aq + Cu</u>, концентрация хлора I,I.10⁻¹. Соотновение Ag: Cu² мол. Cd Se варьировалось согласно таблице I.

Прессованные из легированного порошка таблетки подвергались термической обработке в атмосфере воздуха с различными временами выдержки. На спеченные таблетки наносились индиевые электроды и проводились измерения фотоэлектрических параметров по методике, описанной в [1].

47

Фиг.1. Зависимость спектральной ч вствительности от состава а. 1епто, 1. Ад₁₀₀ С и_о, 2. Ад₈₀ С и₂₀, 5. Ад₄₀ С и₆₀, 4. Ад₂₀ С и₃₀, 5. Ад₆ С и₁₀₀





фиг.2. Зависимость фото- и темновой проводимости С и бос от оостава акцептора



Фиг.3. Зависимость инердионности от состава акцертора

-

48

Таблица І

建

%% от общего содержания акцептора

Ag	100	80	60	40	20	0
Cu	0	20	40	60	80	I00 ·
СИМ- ВОЛ	Ag100 [100	Ag 80 Cu 20	Ag ₆₀ Cu ₄₀	Ag40 Cu60	Ag20 Cu80	Ago Cu ₄₀₀

Таблетки Cd Se: (Ag, on Cun): Cl и Cd Se: (Ago Cu, oo): Cl

обладают типичными для этих активаторов спектральной чувствительностью: у первых наблюдается острый пик в максимуме фоточувствительности и быстрое уменьшение длинноволновой чувствительности; у вторых плоский пик фоточувствительности и медленное уменьшение длинноволновой чувствительности. Материалы со смещанным акцептором обладают всеми промежуточными формами спектральной характеристики (фиг. 1).

Такой же переход свойств наблюдается относительно инерционностей, интегральной чувствительности и остаточных токов (фиг. 2 и 3). Таблетки, обладающие большой кратностью фототока к темновому (в данном случае система (d Se : (Ag. Cu₁₀₀): : Cl)являются и более чувствительными к режимам термической обработки. Интегральная чувствительность с возрастающими концентрациями серебра мало зависит от режима спекания.

Итак, настоящей работой показана возможность использования для Cd Se одновременно двух акцепторов Ag и Cu, причем получается непрерывный переход фотоэлектрических свойств от серебра к меди.

Литература

I. D.A. Варвас, Л.И. Тюрн. См. настоящий сборник. стр. 19



TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED ТРУЛЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 236

CEPИЯА

I966

УДК 542.943

М.Миккал, Х.Раудсепп*

КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ ПРОПАНА

Метод синтеза уксусной кислоты при каталитическом окислении газообразного бутана на катализаторе двуокиси ванадия разработан в наших предыдущих работах [I-3]. Еще больнее значение имеет изыскание возможностей производства уксусной кислоты при окислении пропана.

Пропан как сырье в химической промышленности до настояцего времени не нашел широкого применения. Некоторое количество пропана используется для производства пропана, больная же часть его используется в качестве топлива. Известный метод жидкофазного окисления газов в растворе уксусной кислоты под давлением, успешно применяемый в случае бутана 4-8, для производства уксусной кислоты из пропана малопригоден. Критическая температура пропана низкая, его концентрация в жидкой фазе и соответственно этому также CKOрость реакции окисления слишком малы.

В настояней работе изучались возможности окисления пропана на двуокиси ванадия, исходя из результатов, полученных нами при окислении бутана.

Аппаратура и методика опытов

При исследовании процесса окисления пропана в газовой фазе применялся технический пропан состава: 93.8% пропана. I. 3% этана, 2, 3% бутана и 2, 6% изобутана. Исходная смесъ газов для окисления имела состав - 20% пропана и 80% воздуха.

Ж При выполнении экспериментальной части работы участ-вовали студенты М.Арм, Т.Лест, А.Летма, Л.Раудсепп, Е.Ур-Mer.



- реометры, 2-смеситель, 3- нагреватель, 4-реактор, 5-гильзы для термеснар, 3-сикраль для охлаждения, 7-ротационный насос, 8-холодильники, 9-приемник aOH. конденсата. 10-промывалка с водой, 11-промывалка с раствором Фиг.1. Схема установки: 12-кран для отбора проб, 13-газовые часы

Катализатор был изготовлен восстановлением пятиокиси ванадия в токе пропана при температуре 380-410°С. Полученный катализатор имел состав 80-90% V₂O₃ + 20-10% VO₂. В течение опытов (продолжительность 125 часов) катализатор не регенерировалоя. Опыты проводились в стальном реакторе емкостью І литр катализатора. Схема аппаратуры приведена на фиг. I.

Для придерживания температуры катализатора в нужном интервале для предотвращения перегрева внутренних слоев катализатора в реактор была установлена спираль для охлаждения, в которой циркулировала охлаждающая жидкость (силиконовое масло) с температурой 160-200°С. Высота слоя катализатора 240 мм.

Температура измерялась четырымя хромель-алюмелевным термопарами, которые были установлены в различных местах слоя катализатора. Показания термопар регистрировались при помощи многопозиционного самопишущего потенциометра ЭШП-09. Скорость пропана и воздуха измерялась соответствующими реометрами. Выходящая из реактора парогазовая смесь охлаждалась в водяном холодильнике. При этом сконденсировалось 85 -90% кислоты, содержащейся в выходящих газах, а также образовавшаяся при окислении вода. Для полного выделения кислот выходящие газы пропускались через абсорберы, наполненные водой и оттитрованным раствором NaOH.

Анализ продуктов окисления

Пробы выходящих газов отбирались I-3 раза в час. Выходящие из реактора газы не содержали непредельных углеводородов и водорода. CO₂, CO и непрореагировавший O₂ определялись в газах газоанализатором типа ВТИ.

Для определения изменения состава катализатора во время опытов отбирались периодически пробы из разных слоев катализатора. Состав катализатора определяли титрованием 0, I норм. раствором КМп О_L.

Пробы конденсата отбирались через каждый час. Количество суммарных кислот как в конденсате, так и в абсорберах определялось титрованием 0,2 норм.раствором NaOH. Муравьиная кислота определялась окислением раствором КМП 0₄ в щелочной среде. Муравьиная кислота образуется при окислении пропана в количестве 3-5% в пересчете на кислоты или 0,1% от пропущенного пропана. При этом количество получаемой муравьиной кислоты больше при более низких температурах. Отсутствие пропионовой кислоты установили методом газо-жидкостной хроматографии. Полученная при конденсации кислота является 25-30% раствором уксусной кислотой.

Образование карбонильных соединений — альдегиды и ацетона — наблюдается только в следах (формальдегид в среднем 0,01% от количества пропана . Сложных эфиров в продукте окисления не наблюдалось.

Зависимость стецени и селективности окисления пропана от состава катализатора

Опыты окисления пропана проводились при различных температурах в интервале I80-260⁰C. Для достижения возможно полного (85-95%-ного) использования кислорода варьировали время контакта.

В табл. I представлено изменение состава среднего слоя катализатора (80% от количества катализатора) при окислении пропана.

ТаблицаІ

Изменение состава катализатора при окислении пропана

Время в Со- став катализаторов	0	12	28	57	82	117	125
V203 %	87	58	22	13	-	2	-
V02 %	13	42	78	87	100	98	98
V205%	-	-	-		-	- 1	2

Результаты опытов показывают, что свежеприготовленный катализатор, состоящий в основном из трехокиси ванадия (80-90%), является весьма активным катализатором при окислении, и весь кислород исходного газа израсходуется на окисление пропана. Однако при этом происходит в основном

54

полное окисление пропана в CO_2 и CO и избирательность обравования кислот низкая (3-4%). В течение первых часов работи катализатор окисляется быстро и через I2 часов количество V_2O_3 уменьшается до 50-60%. Дальнейшее окисление катализатора замедляется и через 70 часов он достигает постоянного состава: 98-99% VO_2 + I-2% V_2O_5 или V_2O_3 . Катализатор такого состава в условиях окисления пропана практически далее не окисляется.

Соответственно изменениям в составе катализатора изменяется также его активность и избирательность при окислении пропана.

Анализируя результаты окисления пропана при температуре $215-235^{\circ}$ С, представленные в табл. 2, выясняется, что в начале работы катализатора, когда в его составе содержится $30-60\% V_2O_3$, уже при продолжительности контакта 15 секунд на окисление пропана уходит около 85% кислорода, степень окисления пропана составляет 16-18%, но селективность образования кислот низка - 20-30%.

Дальнейшее окисление катализатора сопровождается снижением его активности, степень окисления пропана уменьшается, однако селективность процесса возрастает примерно в два раза.

При стационарном составе катализатора (начиная с 70 часов работы) степень окисления пропана и селективность остаются постоянными. При этом степень окисления и снижается до 7%, но селективность образования кислот при этом возрастает до 55-60%.

Для достижения полного реагирования кислорода при стационарном составе катализатора следует либо продлить вреия контакта, либо повысить температуру окисления. Так, при температуре 215-235°С и продолжительности контакта 30 секунд достигается практически полное использование кислорода. В этих условиях достигается 43%-ай селективность при степени окисления в 20-21%.

Результати опытов, полученные окислением пропана при температурах ISO-250°C, показали, что в случае постоянного

0	
đ	
Gerry	
-	
H	
S	
E	
1	
10	
-	
-	
0	
235	
Land .	

Окисление пропана на катализаторе двуокиси ванадия при температуре

- 10 M	
0	
U	
1000	
10	
- NO	
~ .	
1 1 1	
2. C. K	
1000	
10000	
1.0.00	
10	
-	
01	
6 1 1	

Содержание ки лорода в выхо- дящих газах,			2,7	1,9	2,6	8,6	I,0	II,0	2,0	I,2	II,2	I2,6	
Селектив- ность, %			23	28	32	52	27	59	49	43	19	56	
Степень окисле- ния,		I5,7	17,9	I8,5	8,8	I5,9	6.7	I8,2	2I,6	-7,4	6,9		
Выход продуктов окисления ж	co + co,	ĝ	I2,I	I2,9	I2,6	4,2	II,6	3,2	9,2	I2,2	2,9	3,0	
	HLL C	г на 1 литр катализато- ра в час	4,5	6,5	7,7	5,9	3,9	6,0	6,9	6,0	5,8	5,0	
	KNCJI	<i>6</i> %	3,6	5,0	5,9	4,6	4,3	4,7	9,0	9,4	4,5	3,9	
BpeMf Kohrak- ra, B cek		I5	IS	IS	I5	20	IS	25	30	IS	IS		
Время от начала опыта, в час		I4	I6,5	23,5	55	56	63	67	70	88	I25		

продуктов окисления дани в % на исходний пропан. HICOXHE H 0

состава катализатора окисление пропана протекает в течение длительного времени без изменения селективности и степени окисления.

Влияние температуры и времени контакта на окисление пропана на двуокиси ванадия

Для выяснения влияния температуры на степень окисления пропущенного газа и на селективность образования уксусной кислоты сравнивались результаты опытов, полученные с катализатором постоянного состава при степени использования кислорода 90-95%. Результаты окисления пропана при различных температурах приведены в табл. 3.

Таблица 3

Окисление пропана на двуокиси ванадия при различных температурах

Темпе- ратура, ос	Время от на- чала опыта, в час	Время кон- такта в сек	Выхо	од продук: ления Г на І литр катали- затора, в час	гов окис- Со+со ₂ %	Сте- пень оки- сле- ния, %	Се- лек- тив- ности %	Сте- пень окис- ле- ния по кисло- роду,
185-205	5 4 I	40	5,4	2,6	3,3	8,7	60	40
205-225	5 5I	30	6,6	4,3	6,0	12,6	53	50
215-235	70	30	9,4	6,0	12,2	21,6	43	93
230-245	6I	- 30	10,6	6,8	IC,I	20,7-	50	90
235-250	0 80	IO	3,5	6,8	19,1	22,6	15	95
240-260	001 (IO	3,4	6,5	15,7	19,1	18	94

Результаты опытов показывают, что при температурах ниже 215°С окисление пропана протекает медленно, несмотря на высокую селективность образования кислот (60-70%); проведение процесса окисления пропана при температурах ниже 215°С является нецелесообразным.

Начиная с температур 245-250°С преобладают процессы полного окисления и селективность окисления падает до I5-20%. Оптимальной температурой окисления пропана на двуокиси ванадия следует считать 220-245°. В этом интервале достигается 90-95%-се реагирование кислородом при времени контакта 30 секунд. Степень окисления пропана в этом случае составляет 20,5 - 21,5% и селективность 43-50%. В этих условиях выход кислот составляет 6-7 г уксусной кислоти на I л катализатора в час.

Влияние времени контакта на селективность окисления пропана значительно меньше, чем влияние температуры.

В табл. 4 приведены данные, характеризующие влияние продолжительности контакта на степень окисления пронана и селективность при температуре 215-235°С.

Таблица 4

Окисление пропана на двуокиси ванадия при различной продолжительности контакта при температуре 215 - 135°C

Время от на- чала опыта, в час	Время кон-	Выхо	од продуктов ления	ORHO-	Стет	Селек- тив- ность,	Содержа-	
	Takta,	KI	аслотн	C0+C02	OKHC-		лорода в выхо- дящих газах,%	
	BCCK	%	г на I л катализа- тора в час	%	Ления,			
63	15	4,7	6,0	3,2	7,9	59	II,0	
64	18	5,9	6,2	6,4	12,3	48	8,2	
65	22	7,9	6,8	8,4	16,3	48	6,0	
67	25	9,0	6,9	9,2	18,2	49	3,0	
70	80	9,4	6,0	12,2	21,6	43	I,2	

Увеличение времени контакта оказывает большое влияние в первую очередь на степень окисления пропана; понижение селективности при этом сравнительно небольшое. Увеличение времени контакта с 15 сек до 30 сек повышает степень окисления в 2,5 раза. Селективность образования карбоновых кислот падает только на 15%. Значительный рост степени экисления нри малом снижении селективности позволяет путем увеличения времени контакта невысить выход кислот в пересчете на исходный газ примерно в 2 раза.

BHBOAH

I. Двускиев ванадия является селективным катализатором при окислении пропана в уксусную кислоту.

2. Выход карбоновых кислот является максимальным в температурном интервале 220-245°С, при этом за один проход окисляется 20-21% пропущенного пропана и образуется до 45% карбоновых кислот.

3. При окислении пропана на двуокиси ванадия из продуктов частичного окисления образуются только кислоты, в состав которых входят 95-97% уксусной кислоты и 3-5% муравьиней кислоты.

Литература

- I. Х.Т.Раудсепп, М.Д.Миккал. Авт.свид. №166670 (1964).
- 2. М.Д.Миккал. Труды ППИ, серия А, № 228 (1965).
- 3. X.T. Раудсепп, М.Д. Миккал. Труды ТПИ, серии А, № 228 (1965).
- 4. М.С.Фурман, А.Д. Шестакова, И.Л.Арест-Якубович,И.А.Любицина. Хим. пром. №1, 6 (1961).
- 5. Э.А.Блюмберг, Г.Е.Занков, Н.М.Эмануэль. ДАН СССР, 139, 99-101 (1961).
- Э.А.Блюмберг, А.Д.Малиевский, Н.М.Эмануэль. ДАН СССР, 136. 1130 (1961).
- 7. F.Broich, Chemis-Ingenieur-Technik 34, 45 (1962) ...
- 8. F.Broich. Chemie-Ingenieur-Technik 36, 417 (1964).

СБОРНИК СТАТЕЙ ПО ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ XIY

таллинский политехнический институт

Редактор А. Аарна

Технический редактор Л. Лоопер

Сдано в набор 2/1У 1966 г. Подписано к печати 12/1У 1966 г. Бумага 60х90, 1/16. Печ. л. 3,75. Учетно-изд. л. 2,62. Тираж 500. МВ-04225. Зак. №164 Ротапринт ТПИ, Таллин

Цена 18 коп.



Цена 18 коп.